



8050 WHITE DF

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Fix DF White är en vitcementbaserad, dammreducerad, flexibel fästmassa med god vidhäftning avsedd för montering av keramiska material på fasta underlag.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Avsedd för montering av keramiska material, mosaik samt ljus natursten på väggar och golv. Kan användas på varierande typer av fasta och rena underlag, t ex betong, puts, gipsskivor där risken för spänningar är större. Fix DF White kan användas tillsammans med både el- och vattenburen golvvärme. Även för användning utomhus. Vid användning på andra underlag, kontakta Bostik AB.

ARBETSBESKRIVNING

UNDERLAG/RENGÖRING: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc samt fast och hårt. Lösa skikt, ytor med otillfredsställande hållfasthet samt ev slamlager ska avlägsnas mekaniskt. Ev golvvärme ska vara avstängd samt skivmaterial väl fastsatta i enlighet med gällande byggnadsnorm. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, dock ej blött, och ska hålla +5°C till +20°C. **FÖRBEHANDLING** Torra utrymmen: Underlaget ska normalt alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000 för att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning. Den primade yta är beläggningsbar när den torkat och bör beläggas inom 1 dygn för optimal vidhäftning. **OBS!** Utrymmen som tillfälligt utsätts för fukt, t.ex i kök, hall etc, kan med fördel fuktskyddas med Bostik Fuktspär 6030. Underlag med direkt markkontakt eller med risk för tillskjutande fukt kan primas med Primer 7000. **BLANDNING:** 20 kg pulver blandas med 4,8 □ 5,2 liter rent, kallt vatten. Rör om kraftigt med en blandarmaskin eller vispörsedd bormaskin till en homogen och trögflytande massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Massans temperatur bör ligga mellan +10°C till +20°C för att inte påverka bruks- och öppentid. Massa som har börjat härda får inte upparbetas med mer vatten. **APPLICERING:** Stryk ut ett tunt lager av massan med den släta sidan av fixkammen för bästa vidhäftning. Omedelbart efteråt appliceras massa för ca 10 minuters platsättning vilken fördelas med den tandade sidan av fixkammen. Val av fixkam bestäms av plattans typ och storlek. Tillse att plattornas temperatur är minst +5°C och att de är dammfria. Montera plattan genom att trycka den mot underlaget och sedan vrida fast den. Plattorna kan normalt korrigeras inom 20 minuter. För krävande applikationer som utomhusbruk, golv som utsätts för hög belastning etc stryks fästmassa på både platta och underlag. Avlägsna fästmassa som har trängt upp till mer än halva fogdjupet. Fläckar bör avlägsnas omedelbart med vatten eller en fuktig trasa. **OBS!** Applicera inte massa på större yta än att plattorna hinner monteras innan fästmassan skinnar sig. Solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation etc kan reducera öppentiden dramatiskt. Avfuktare och värmefläktar ska ej användas samt golvvärme ska vara avstängd i 28 dagar efter plattläggning och sedan sättas på successivt. **FOGNING:** Fogning kan normalt ske efter 12-24 timmar. Tillse att fästmassan är torr för att förhindra missfärgning av fogen.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 0,5 mm
Färg	Vit
Arbetstemperatur	Minst +5°C i både platta och underlag
Vattenåtgång	4,8 □ 5,2 liter / 20 kg
Lagringstid	12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning
Åtgång	1,5 - 4 kg pulver/m ² beroende på underlag och platta
Monteringstid	ca 20 minuter vid +18°C
Användningstid	2 timmar vid +18°C
Fogbar efter	Golv: ca 24 timmar
.	Vägg: ca 12 timmar
Rengöring av verktyg	Omedelbart med vatten

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

