



# SILIKON UNIVERSAL

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Neutralhärdande, universal, antimögelbehandlad och UV-beständig silikonfogmassa med hög vidhäftning utan primer mot de flesta byggmaterial. Ger ej korrosions-skador.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämplig för våtutrymmen, in- och utvändiga rörelsefogar i byggkonstruktioner, metall- och glaskonstruktioner. OBS! Får ej användas till akvarier, mot natursten eller marmor.

### ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling av fogytorna Fogytor och verktyg skall vara rena och torra. Metall och glasytor skall vara helt fria från fett. Avfettning skall ske med oljefritt lösningsmedel. Primerbehandling Normalt behöver ej fogytorna primerbehandlas. Vid tveksamhet kontakta Bostik AB. Bottningsmaterial Bostik Bottningslist. Viktigt är att fogmassan endast har vidhäftning mot fogens båda sidor och ej mot botten av fogen. Applicering Skär av patronspetsen till lämplig storlek. Applicera och släta till fogen med fogpinne eller annat lämpligt verktyg, doppat i tvålatten. Fogdimensionering Fogbredden bör på konstruktionsstadiet dimensioneras med hänsyn till fogens förväntade rörelse. En tumregel är att fogbredd/fogdjup bör förhålla sig 2/1. Rengöring Ohärdad massa borttages med lacknafta. Härdad massa borttages mekaniskt


### MILJÖ & HÄLSA

Produkten är, enligt gällande lagstiftning, ej klassad som brand-, miljö- eller hälsofarlig. För ytterligare information, se Bostik Varuinformationsblad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Silikongummi
Konsistens	Mjuk, smidig massa
Härdsystem	Alkoxy, neutral
Densitet	ca. 1,0 g/l
Arbetstemperatur	+5° till +40°C
Brandfarlig	Nej
Lagring	1 år i obruten förpackning vid 20° till 30°C
Egenskaper efter applicering	
Temperaturbeständighet	-40° till +120°C
Åldringsbeständighet	Mycket god mot UV-strålning och klimatpåverkan
Övermålningsbar	Nej
Kemikaliebeständighet	God mot de flesta hushållskemikalier
Klibbfri yta	ca. 25 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet
Hårdhet	ca. 22° Shore A
Rörelseupptagning	+/- 20% av ursprunglig bredd

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

