



8040 FLOW LT

PRODUKTDATABLAD

Version: 2021-02-25

BESKRIVNING AV PRODUKT

Fix Flyt är en cementbaserad, flexibel, snabbhärdande och halvflytande specialfästmassa med god vidhäftningsförmåga för montering av keramiska storformatplattor och natursten på alla fasta golvunderlag. Utjämnar mindre avvikelser och ojämnheter i plattor och underlag.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Fix Flyt är avsedd för montering av keramiska storformatplattor och natursten på alla fasta och rena golvunderlag med RF (relativ fuktighet) under 85%, t ex betong, puts, gips, spånskivor, klinker, målade ytor och plastmattor. Utjämnar mindre avvikelser och ojämnheter i plattor och underlag. Vid användning på andra underlag, kontakta Bostik AB.

ARBETSBESKRIVNING

Underlag Se till att underlaget är fast, torrt och rent och minst +5°C. **Primning** Underlaget bör alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000. **Blandning** Till 15 kg pulver tillsätts ca 3,3 liter vatten. Blandningen utförs med vispörsedd bormaskin till en klumpfri och trögflytande massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Använd vatten +5 till +20°C. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20°C. **Applivering** Häll ut massa på underlaget för ca 10-15 minuters plattsättning. Dra ut fästmassan med en tandad spackel. Pressa fast plattorna och avlägsna fästmassa, som har trängt upp till mer än halva fogdjupet. Blandad massa bör förbrukas inom ca 30 minuter.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 0,5 mm
Skiktjocklek	5-15 mm
Öppen tid	10-15 minuter vid +18°C
Förbrukas inom	ca 30 minuter vid +18°C
Fogbar efter	2-3 timmar
Gångbar efter	5-6 timmar om temperaturen under torktiden är minst +18°C
Åtgång	Format Tandspackel Åtgång
.	(cm) (mm) (kg/m ²)
.	30x30 10,0 5,0
.	30x30 45x45 12,5 6,5
.	>45x45 15,0 8,0
Rengöring av verktyg	Omedelbart med vatten
Lagringsbeständighet	ca 12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

