

# Original V ägg & Takspackel Medium

Mars 2019

## Produktbeskrivning

Original V ägg och Takspackel Medium är ett högfyllande lättspackel av allround typ för i-, skarv och bredspackling på puts, betong, lättbetong och gipsskivor inomhus i torra utrymmen.

Genom sin speciella formulering är Original V ägg och Takspackel Medium även lämplig för iläggning av skarvremsa enligt de krav som ställs i HusAMA 18.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 5 mm.

## Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Original V ägg och Takspackel Medium är avsett för handspackling.

Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedel:** Sampolymerlatex

**Kornstorlek:** Max 0,16 mm

**Densitet:** 1,3

**Torktid 23°C 50% RF:** 4 timmar beroende på skiktjocklek

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktøy:** Spackel

**Slipbarhet:** Lättslipat

**Kulör:** Gråtonad

**Förpackning:** 2,5 liter och 10 liter

**Rengöring:** Söpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00