



BOSTIK

P535

FOAM'N'FIX STONE PRO B3 HÖGKVALITATIVT STENLIM

2023-02-02

TEKNISKT DATABLAD

FÖRDELAR

- Starkt hugg, hållfasthet efter en dag >7N/mm²
- Kan användas till flera material
- Användarvänlig
- Kostnadseffektiv
- Väger mindre än murbruk

PRODUKTBESKRIVNING

BOSTIK P535 FOAM'N'FIX PRO B3 är ett högkvalitativt polyuretanlim i skumform som går att limma mot olika typer av sten. Ett utmärkt lim att använda när det inte finns vatten och/eller el tillgängligt, eller om man vill arbeta snabbt, rent och effektivt.

ANVÄNDNING

BOSTIK P535 FOAM'N'FIX PRO B3 är särskilt utvecklat för att limma byggstenar/block och stenar i icke bärande väggar, mur eller andra avskiljande byggnadsdelar.

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Underlaget måste vara rent och fritt från damm, olja och fett. Det är viktigt att fukta underlaget lätt innan du använder skummet då detta förbättrar dess vidhäftningsförmåga och cellstruktur.

BRUKSANVISNING

Flaskans temperatur: +5°C till +30°C (rekommenderad temperatur +15°C till +25°C). Användningstemperatur (omgivningstemperatur och underlagets temperatur): -15°C till +35°C (rekommenderad temperatur +15°C till +25°C). Håll burken med ventilen uppåt och fäst fogskumpistolen eller munstrycket på flaskans adaptor/ topp med gängorna på pistolen/munstycket.

1. Skaka flaskan noga minst 30 gånger innan den används. Vänd burken upp-och-ner och applicera skummet.
2. För att kontrollera skummets flöde skruvar du på ventilen på baksidan av foggpistolen, öppna upp 1/3 för att få så mycket kontroll som möjligt vid applicering av skummet.
3. Applicera två strängar som är 20 mm i diameter av skummet på stenytorna.
4. Vänta en minut efter applicering innan du sätter ihop stenarna. Stenen måste placeras på rätt ställe inom fem minuter efter applicering.
5. Ta bort färskt skum med **BOSTIK FOAM GUN CLEANER**.

Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och personlig skyddsutrustning. Golv, mattor och möbler bör täckas med papper eller plast. Produkten får endast användas i välventilerade områden. Förvara burken upprätt i + 5°C till + 25°C. Burken är trycksatt! Förvara inte burken i direkt solljus och

utsätt den inte för temperaturer över + 50°C. Stick inte hål på eller bränn burken även om burken är tom. Innehåller brandfarliga medel. Spruta inte på en öppen låga eller något glödande material. Håll borta från antändningskällor. Rökning förbjuden.



TEKNISK DATA

Andvändningstemperatur		+5°C till +35°C
Bas		Polyuretan
Härdningstid	FEICA TM1015	60-80 minuter
Densitet		15-20 kg/m ³
Brandegenskaper	DIN 4102-1	B3
Skärtid	FEICA TM1014	8-12 minuter
Temperaturmotstånd		-40°C till +90°C
Innehåll		750 ml = 10-13 m ²

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen.
- Ej lämpligt för ständig kontakt med vatten

RENGÖRING

Nyligen applicerat skum kan tas bort med **BOSTIK FOAM GUN CLEANER**. Efter att det har härdat kan överflödigt skum avlägsnas med en kniv eller spatel och underlaget kan ytbehandlas.

FÄRG:

- Beige

FÖRPACKNING

- 750 ml sprayburk, 12 per kartong

HÅLLBARHET

Om den öppnade originalförpackningen förvaras torrt i + 5°C till + 25°C är hållbarhetstiden upp till 18 månader från tillverkningsdatumet.

CERTIFIERINGAR

- A+ French VOC Regulation

HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på Bostiks hemsida.



information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.se

BOSTIK SMART SUPPORT

Digital smart hjälp
www.bostik.se

Smart hjälp
+46 (0) 42 19 50 00

