



SMÄRTLIM 9951 (6351)

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Avsett för applicering med Bostik Limpistoler HG3, TG3, TG3C och TG4. Limmet ger en flexibel, nästan transparent fog. Endast lätt presstryck krävs.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Limmet är av all round typ och lämpligt för de flesta material.

ARBETSBESKRIVNING

De ytor som skall limmas bör vara torra och rena. Limning bör ske i rumstemperatur. Följ i övrigt bruksanvisningen på respektive limpistol.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Bindemedel	Etylen-copolymer
Färg	I det närmaste transparent
Densitet	1,0
Mjukningspunkt	+63°C
Viskositet	10000 mPas vid +200°C
Appliceringstemperatur	+200 till +220°C
Öppentid	ca 60 sekunder beroende på limfogens tjocklek, de limmade materialens temperatur och värmeledningsförmåga
Härddtid	God hållfasthet har erhållits när limmet/limfogen svalnat till rumstemperatur. Maximal hållfasthet nås efter ca 6 timmar
Temperaturbeständighet	+63°C.
Lagring	Bör ske i rumstemperatur

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

