

Datum: 2017-12-20
Ort: Höganäs

Utgåva: 2017:3

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Mataki Rolltite Membran
50103501
Remсор: 50104001, 50104501, 50105001

2. LEVERANTÖR

Företag: Mataki
Adress: Box 22
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel: +46-(0)42-33 40 00
Fax: +46-(0)42-33 40 70
Hemsida: www.mataki.se
E-post: info@mataki.com

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Mataki Rolltite är ett isolerande fuktskyddsmembran som lämpar sig för en rad applikationer – allt från balkonger och terrasser till källarväggar och murar.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Innan montering ska underlaget behandlas med asfaltprimer. Produktens undersida är belagd med ett lager av självklistrande gummi-asfalt. Vid montering dras skyddspappret av från undersida och klistras fast mot det förbehandlade underlaget.

Datum: 2017-12-20
Ort: Höganäs

Utgåva: 2017:3

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Tjocklek	mm	1,5	EN 1849-1
Draghållfasthet LR/TR	N/50 mm	215 / 220	EN 12311-1
Brottöjning LR/TR	%	324 / 238	EN 1231-1
Slagmotstånd metod B	mm	1000	EN 12691
Statisk last metod B	Kg	15	EN 12730
Rivhållfasthet LR/TR	N	125 / 65	EN 12310-1
Vattentäthet	-	Tät	EN 1928
Ånggenomgångsmotstånd	μ	90000	EN 1931
Vattenabsorption	%	0,09	ASTM D 570
Motstånd mot vattentryck	-	> 6 bar (24h) / Inget läckage efter 1 h med 3 bar	DIN 52123/ DIN 16935
Radontransmittans	m ² /s	5,7 x 10 ⁻¹²	SP Testmetod
Metangastransmittans	cm ³ /m ²	< 5 cm ³ /m ² x 24 h x atm	CSI metod
Applikationstemperatur	°C	+5 °C / +45 °C	-
Service temperatur	°C	-40 °C / +80 °C	-

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Skyddad från fukt och i temperatur mellan +5 °C -+40 °C
Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras.
Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: Gummiasfalt, plastbelagd ovansida.
Vikt/m²: Ca. 1,6kg
Vikt/rulle: Ca. 32kg, ca. 3,4,5kg
Format: 20 x 1,0 m
10 x 0,2 m, 10 x 0,25m, 10 x 0,3 m
Färg: Mörkgrå