



HEY'DI CEMFLEX TURBO

Snabbhärdande, flexibelt membran som ger en vattentät och diffusionöppen tätning.

Beskrivning - Användningsområden

Hey'di Cemflex Turbo är ett snabbhärdande flexibelt 2 komponents självtorkande tätskiktmembran som i huvudsak används till skarvar och montering av Hey'di Tätskiktsduk i Hey'di Våtrumssystem. Produkten går även att använda som tätskiktmembran på underlag med tillskjutande fukt. Hey'di Cemflex Turbo överbygger sprickor upp till 1 mm, även i temperaturer ned till -20 °C.

Underlag

Underlag skall vara fritt från fett, lösa partiklar damm m.m. Sugande underlag bör primas före montering. På torra underlag, använd Hey'di Specialprimer blandad 1:3. Starkt sugande underlag kan behöva primas 2 gånger. På underlag med tillskjutande fukt, förvattnas underlaget.

Förarbete

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag som puts och betong bör först förvattnas eller primas med Hey'di Specialprimer utspädd med vatten i förhållandet 1:5.

Blandning - Användning

Hey'di Cemflex Turbo levereras som två komponenter i en hink, 1,5 kg vätska och 1,5 kg pulver. Håll Hey'di Cemflex Turbo-vätska i ett blandningskärl och tillsätt Cemflex-pulvret under omrörning med en borr med visp.

Blanda under ca. 2 minuter tills en homogen, klumpfri massa. Applicera med korthårig ruller eller kalkkvast i ett

eller flera skikt. Hey'di Cemflex Turbo kan även appliceras med en fixkam, men skiktjockleken bör inte överstiga 2 mm för varje applikation.

Nästa skikt appliceras när den tidigare är gångbar. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C.

Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Brukstid blandad massa är 45-60 min.

Applicera inte Hey'di Cemflex Turbo till varm murverk eller i starkt solljus.

Verktyg rengörs med vatten.

Efterarbete - Övertäckning

Hey'di Cemflex Turbo kräver ingen övertäckning men är ingen slityta. Vid belastning utöver sporadisk gångtrafik rekommenderar vi övertäckning med keramiska plattor eller trä. Keramiska plattor kan limmas 3-4 timmar efter applicering av Hey'di Cemflex Turbo.

Materialåtgång

0,7 kg per m² vid montering av tätskiktsfolie. 1-2 kg per m² per strykning. För att överbrygga sprickor ska minst 3,5 kg per m² appliceras.

Torktid

3-4 timmar beroende på temperatur och substrat.

Lagring

Lagras torrt och frostfritt i upp till 2 år.

Förpackning

3 och 8 kg hink.



TEKNISK DATA

Blandingsförhållande: A/B= 1/1
Materialåtgång: 0,7-4 kg/ m²
Största kornstorlek: 0,3 mm
Elasticitet:
Dynamisk spricköverbyggande vid - 20 °C
Vidhäftning till primad betong: > 1,5 MPa
Brukstid: 45-60 minuter
Diffusionsöppenhet: Sd = 1,8 m/ 2 kg
CO₂ motstånd: 90 % reduktion
Täthet: Vattentätt
Åldersbeständighet: Mycket bra vid
..... accelererad åldring
Frostbeständighet: Mycket bra

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

3 kg 1914

8 kg 1915

GTIN kod:

3 kg 7054150019149

8 kg 7054150019156

Revisionsdatum: 02.10.19