

Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40

Januari 2019



Produktbeskrivning

Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40 är en halvblank vattenburen snickerfärg som ger en tålig och hård yta. Använd färgen vid målning inomhus på köksluckor, dörrar, karmar, socklar, rostskyddsgrundade plåt- och ståldetaljer.

- Bra täckförmåga
- Lättapplicerad
- Ger en tålig och hård yta
- Miljömärkt

Behandling

Vid nymålning av obehandlade snickerier inomhus skall först ev. kvistar isoleras med kvistlack. Grunda därefter med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Spackla sedan vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40. Vid ommålning skall målade snickerier tvättas och mattslipas. Spackla vid behov. Grundmåla med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40. Måla ej under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Glans: 40

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timme, Övermålningsbar 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 8-10m²/lit

Förpackning: 2,5 liters

Baser: BW och BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d) 130g/l Innehåller Max 90g/l
Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009