



# WALL ADHESIVE

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-06-26

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Wall Adhesive är ett tapetlim för uppsättning av olika pappersburna material i torra utrymmen

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Wall Adhesive är anpassat för uppsättning av pappers- och akrylstrukturtapeter. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta som målade underlag. Limmet appliceras med roller, pensel eller med tapetmaskin.

### ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling: Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa samt förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Befintliga papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. Målade underlag: Slipa samt tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. Förlimning: Spädd med 1 del vatten. Uppsättning: Applicera limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida med roller, pensel eller tapetmaskin. Undvik att lim kommer på tapetens framsida. Vik ihop våderna och låt dem ligga i några minuter. Limma max 10-15 våder åt gången. Pressa fast tapeten noga med ett lämpligt verktyg. Följ materialtillverkarens anvisningar

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Limtyp	Enkelim
Bindemedel	Modifierad stärkelse
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Benvit
Appliceringshjälpmedel	Roller, pensel eller tapetmaskin enligt tapettillverkarens anvisningar
Arbetstemperatur	Ej under + 18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med vatten. Limfläckar tvättas bort med fuktig trasa eller svamp innan det torkat.
Densitet	1,04 g/cm <sup>3</sup>
Torrhalt	13 ± 2 vikts %
Limåtgång	Ca 4 m <sup>2</sup> /liter beroende på material och appliceringssätt
Furtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Brandfarlig	Nej
Lagring	12 månader vid + 10 till 20°C i oöppnad förpackning, Skyddas mot frost

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

